



Adres:  
Ondememmersweg 33 - 4501 WD Oostburg  
info@epdmzeeland.nl



#### Verwerking

De te verlijmen oppervlakken dienen droog, stof- en vetvrij te zijn. Voldoende lijm aanbrengen op beide te verlijmen oppervlakten. Je brengt lijm aan op de ondergrond en je brengt lijm aan op de EPDM. Nadat je de lijm hebt laten uitdampen en er geen residu van de contactlijm aan uw vingers kleeft bij het aanraken, kunt u beide delen samenvoegen en met een handwals krachtig aandrukken. Verwerkingstemperatuur: + 5°C. Toepasbaar op de meest gebruikte bouwmaterialen uitgezonderd naakt EPS isolatie. Let op dat er geen water of condens op de ondergrond aanwezig is. Lijmverbruik: ca 200-250 gram/m<sup>2</sup>. Na min. 24 uur is de uiteindelijke hechtkracht bereikt.

#### Toepassing:

Contactlijm wordt gebruikt bij Europese EPDM om de dakranden (minimaal 20 cm in het dakvlak) en opstaande kant vast te lijmen. Kimfixatie: Voorkom tijdens het aandrukken spanning en ploovorming. Contactlijm wordt gebruikt voor het vastlijmen van een hemelwaterafvoer, alsook voor een EPDM manchet van een ontluchting, kabeldoorvoer.... en werk je waterdicht af door de randen te kitten.

LEES VOOR: GEBRUIK HET TECHNISCH DATASHEET EN DE VERWERKINGS-VOORSCHRIFTEN GOED DOOR.



## EPDM lijm

### CONTACTLIJM TBV HET VERLIJMEN VAN DAKRANDEN EN HEMELWATERAFVOER

INHOUD  
2,5 L  
10m<sup>2</sup>

## GEVAAR!

Gevaar. Bevat Cyclohexaan, Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, cyclics, n-hexane, Ethylacetaat, H225. Licht ontvlambare vloeistof en damp, H302. Schadelijk bij inslikken, H315. Veroorzaakt huidirritatie, H319. Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H336 kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H411. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, P210. Vermijd houdten van warme/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken, P241. Explosiegevaarlijke elektrische/ventilatie. Verlicht-fings/-apparatuur gebruiken, P271. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P312. Bij onwet voelen een arts raadplegen, P370+P378. In geval van brand: droog chemisch poeder, alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide (CO2), sproeistraal, water, zand, aarde, gebruiken, P403+P233. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.



[www.epdmzeeland.nl](http://www.epdmzeeland.nl)

EPDM – lijm Blik 2,5 liter. Goed voor 2 x 5m<sup>2</sup> onderzijde en bovenzijde verlijming.

Transport info: UN1133 Classification 2